

Гидроизоляционная мастика



Область применения и описание материала

Гидроизоляционная мастика - состав на основе высококачественного изоляционного битума, органического растворителя, пластификатора, наполнителя, ингибитора коррозии и антисептика.

Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, элементов фундамента, внешних деревянных конструкций и пр. Допускается применение в условиях слабо- и среднеагрессивных грунтов.

Гидроизоляционная мастика совместима с большинством битумных и битумно-полимерных гидроизоляционных материалов. Содержит антисептическую добавку и ингибитор коррозии. Не содержит толуола и других токсичных растворителей.

Технические характеристики

Время высыхания одного слоя при 20°C, ч, не более	24
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	50
Температура размягчения сухого остатка, °C, не менее	+70°C
Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее	0,5
Прочность сцепления с металлом, МПа, не менее	0,5
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более	0,2
Гибкость на брусе, г=5 мм, при температуре минус 5 °C	трещин нет
Водонепроницаемость в течение 10 мин., при давлении 0,03 МПа (0,3 кгс/см.кв)	выдерживает испытание
Средний расход	0,5 л/м ² , при рекомендуемой толщине слоя 0,5 мм
Гарантийный срок хранения	36 месяцев

Способ применения

Перед применением гидроизоляционную мастику тщательно перемешать по всему объёму. При необходимости возможно разбавление уайт-спиритом, сольвентом или бензином-растворителем (не использовать автомобильный бензин, так как пары его могут быть ядовиты). При работе в условиях отрицательных температур, мастику рекомендуется отогреть в тепляках в течение суток при температуре не менее +15°C. При нанесении мастики, поверхность должна быть сухой, предварительно очищенная от грязи, непрочных остатков старого покрытия, снега и наледи. Пористые основания необходимо обработать битумным праймером "Bitumast". Ржавые металлические поверхности можно зачистить механическим способом. Влажные поверхности рекомендуется просушить при помощи газовых горелок. Мастика наносится при помощи шпателя или кисти. Мастику допускается использовать при окружающей температуре не ниже -20°C и отсутствии осадков. Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений.

Контактные данные

ООО «ХимТоргПроект»

Россия, Санкт-Петербург, 198216, Трамвайный проспект, дом 14, офис 202

Многоканальный телефон/факс: +7 (812) 3366058, 8-800-2000-336 (для бесплатной междугородней связи)

Web-site: www.bitumast.com

E-mail: info@bitumast.com