
Информационный лист

Краска БТ-177
ГОСТ 5631-79

Описание	Краска БТ-177 – суспензия алюминиевой пудры ПАП-2 по ГОСТ 5495-71 в лаке БТ-577 и приготавливается непосредственно перед нанесением путем смешения 80-85% лака БТ-577 и 15-20% алюминиевой пудры.		
Назначение	Предназначается для окраски конструкций и изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях.		
Характеристики	1. Внешний вид пленки	Ровная, без оспин и морщин, серебристая	
	2. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более		16
	при 100-110 °С, мин, не более		30
	3. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более		1
	4. Укрывистость невысушенной пленки, г/м ² , не более		30
Применение	Краску наносят на поверхность краскораспылителем или кистью		
Безопасность	Лак является легковоспламеняющимся и токсичным материалом. Пары растворителей, входящих в состав лака, при большой концентрации в воздухе рабочей зоны оказывают раздражающее действие на слизистую оболочку глаз и органов дыхания. Длительная работа с лаком приводит к раздражению кожи рук.		
	Средства тушения пожара: песок, кошма, углекислый газ, вода в тонкораспыленном виде, пена химическая или воздушно-механическая из стационарных установок или огнетушителей.		