

Мастика МБК-Г-55, 65, 75, 85, 100

ГОСТ 2889-80

Описание: Мастика битумная кровельная горячего применения на основе битумного вяжущего, наполнителей и пластификатора.

Назначение: Устройство рулонных кровель, а также мастичных кровель, армированных стекломатериалами.

Характеристики:

Показатель	МБК-Г-55	МБК-Г-65	МБК-Г-85
теплостойкость в течении 5 ч, °С, не менее	55	65	85
температура размягчения по «КиШ», °С	55-60	68-72	88-92
гибкость при $t 18 \pm 2$ °С на стержне диаметром, мм	10	15	30
содержание воды	следы		

Применение: Наносится на поверхность в разогретом состоянии.

Рекомендации: Соблюдение правил пожарной безопасности, строительных норм и правил.

Безопасность: Состав огнеопасен, содержит легковоспламеняющиеся вещества. При возгорании необходимо использовать углекислотные, пенные или порошковые огнетушители, песок, кошку.

По степени воздействия на организм относится к 4-му классу опасности и является малоопасным веществом. При работе с мастиками рекомендуется пользоваться перчатками и защитными очками. Во избежание ожогов при применении, необходимо соблюдать меры предосторожности.