

## Акриловая гидроизоляция

**Область применения:** Акриловая гидроизоляция для внутренних работ - предназначена для защиты от воды бетонных и железобетонных конструкций бассейнов, санитарных узлов, душевых и ванных комнат, кухонь, чердаков, крыш. Акриловая гидроизоляция используется для создания эластичного гидроизоляционного слоя по бетонным и цементно-песчаным основаниям, штукатурке, кирпичной кладке, древесине, гипсокартону, пенополистиролу, также применяется в местах примыкания вентиляционных труб и дымоходов, при заделке трещин и швов.

### Преимущества:

- После высыхания образует эластичное покрытие с высокой прочностью
- Повышенная влаго- и атмосферостойкость
- Экологически чистый продукт
- Однокомпонентный, готовый к применению состав
- Быстро сохнет
- Без запаха
- Экономичен
- Не содержит растворителей
- Не образует токсичных соединений с другими веществами
- Взрывобезопасен и не горюч
- Обладает высокой адгезией к строительным материалам

**Способ применения:** Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищенной от грязи, непрочных остатков старого покрытия. Для лучшего сцепления гидроизоляции с основанием поверхность необходимо обработать влагоизолирующим грунтом Aquablock. Акриловую гидроизоляцию перед применением перемешать, наносить на сухое чистое основание кистью или валиком при температуре окружающего воздуха и основания не менее +5 ° С. Акриловую гидроизоляцию следует наносить в 2-3 слоя методом "крест-накрест" с толщиной каждого сырого слоя 1 мм и промежуточной сушкой между слоями не менее 3-4 часа.

**Способ нанесения:** кистью, валиком методом "крест-накрест"

**Высыхание:** Промежуточная сушка между слоями 3-4 часа. Время высыхания не менее 24 часов при температуре воздуха 20-25° С и относительной влажности воздуха 65%.

**Расход:** 1 кг/м<sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм

**Цвет:** синий

**Состав:** акриловая дисперсия, наполнитель, антисептик, функциональные добавки.

**Плотность:** не менее 1,3 кг/дм<sup>3</sup>

**Хранение:** Хранить при температуре от +5° С до +35°С, в плотно закрытой таре. Предохранять от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого источника огня. Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки – 24 месяца. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

**Меры предосторожности:** Акриловая гидроизоляция является экологически безопасным продуктом. При проведении работ не требуется специальных мер безопасности. Беречь от детей! При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. При попадании в пищевод – не вызывать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку.

Вся информация и рекомендации, приведенные в этом Информационном Листе, основаны на современных научных и технических знаниях по этому продукту. Лица, получающие этот продукт, ответственны за верное понимание и толкование информации приведенной в этом документе при использовании или при контакте с этим продуктом. Производитель вправе изменять или дополнять существующую информацию без дополнительного уведомления.