Растворитель 646

Bitumast

ПРИМЕНЕНИЕ

Разбавление нитроцеллюлозных (НЦ), глифталевых (ГФ), меламино-формальдегидных, акриловых и эпоксидных лакокрасочных материалов. Очистка и обезжиривание поверхностей, инструмента после работ.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Представляет собой смесь летучих органических растворителей: ароматических углеводородов, кетонов, спиртов и эфиров.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая растворяющая способность
- эффективное средство

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Все работы с растворителем должны проводиться в хорошо проветриваемом месте. Растворитель вводится в лакокрасочные материалы небольшими порциями при постоянном перемешивании до необходимой вязкости не более общей массы краски.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от -30 ºС до +30 ºС. Предохранять от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания. Держать в недоступном для детей месте. Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки – 12 месяцев.

ГОСТ 18188-72

Расход
По требованию

Меры безопасности
Не применять вблизи источников открытого огня. Использовать в хорошо проветриваемых помещений. Избегать попадания на кожу и в глаза.

Фасовка

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет и внешний вид	Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без мути, расслаивания, взвешенных частиц.
Массовая доля воды по Фишеру, %, не более	2,00
Летучесть по этиловому эфиру	8-15
Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,06
Число коагуляции, %, не менее	35
Пригодность к разбавлению нитроэмалей	После высыхания не должно наблюдаться побеления пленки, которая должна иметь гладкую поверхность

редакция от 20.02.2020

ООО «ХимТоргПроект»
Россия, 198216,
Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.14, оф.202
Тел.: +7 (812) 336-60-58 8-800-2000-336 Звонок по России - бесплатный
www.bitumast.com

Bitumast®
В доверии у профессионалов