

Преобразователь ржавчины



Область применения и описание материала

Преобразователь ржавчины производит восстановление окислов железа до металлического состояния и создает на поверхности фосфатную пленку, которая является ингибитором коррозии и замедляет процессы образования подпленочной коррозии после последующего окрашивания.

Применяется для очистки металлических поверхностей от ржавчины. Перед обработкой удалить грязь, рыхлую и пластовую ржавчину; обезжирить. Допускается обрабатывать влажную поверхность. Состав тщательно взболтать. Наносить методом распыления или смачиванием обрабатываемой поверхности при температуре от +5°C до +40°C. После высыхания состава поверхность можно окрашивать.

Технические характеристики

Внешний вид	прозрачная жидкость красного цвета.
pH	<5
Плотность г/см ³	не менее 1,05
Расход	0,1-0,15 л на м ²
Гарантийный срок хранения	24 месяца

Допускается наличие осадка.
Состав не огнеопасен

Контактные данные

ООО «ХимТоргПроект»
Россия, Санкт-Петербург, 198216, Трамвайный проспект, дом 14, офис 202
Многоканальный телефон/факс: +7 (812) 3366058, 8-800-2000-336 (для бесплатной междугородней связи)
Web-site: www.bitumast.com
E-mail: info@bitumast.com