

# Резинобитумная мастика горячего применения. МБР-65, 75, 90, 100

Bitumast

## ПРИМЕНЕНИЕ

Резинобитумная мастика применяется для гидроизоляции бетонных и кирпичных сооружений, антикоррозионной защиты металлических, стальных трубопроводов и других сооружений от почвенной коррозии. Используется для заделки швов и трещин кровельных покрытий, укладка кровельных рулонных материалов.

## ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Резинобитумная мастика на основе соединений битума, мелкодисперсной резиновой крошки, минерального наполнителя пластификатора и ингибитора коррозии.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- долгий срок службы и высокая устойчивость ко внешним условиям
- устойчивость к биологическому воздействию (микроорганизмам и грибкам)
- отличные водоотталкивающие свойства
- наносится в широком температурном диапазоне: от - 30 °С до +40 °С

## ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Мастика разогревается до температуры 160-180 °С, в специальном оборудовании, наносится уже в жидком виде на предварительно огрунтованное, битумным праймером основание, при помощи щетки, кисти, либо разливается и разравнивается шваброй.

## ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от -20 °С до +30 °С.  
Гарантийный срок хранения в герметичной упаковке - 24 месяца.





ГОСТ 15836-79

Расход  
от 1 кг/м<sup>2</sup>

### Меры безопасности

Соблюдать правила пожарной безопасности и строительных норм. При возгорании использовать углекислотные, пенные или порошковые огнетушители, песок, и другие огнетушительные средства. При работе с мастиками рекомендуется пользоваться перчатками и защитными очками.



## ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	МБР-65	МБР-75	МБР-90	МБР-100
глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм, не менее	40	30	20	15
растяжимость при 25°С см, не менее	4	4	3	2
водонасыщение за 24 часа, %, не менее	0,2	0,2	0,2	0,2
температура размягчения по методу Кольца и Шара, °С, не менее	65	75	90	100
Температура применения, °С, в пределах	+5 – -30	+15 – -15	+35 – -5	+40 – -5



### ООО «ХимТоргПроект»

Россия, 198216,  
Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.14, оф.202  
Тел.: +7 (812) 336-60-58 8-800-2000-336 Звонок по России - бесплатный  
www.bitumast.com

  
В доверии у профессионалов