

## ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для разбавления масляных красок, эмалей и лаков, грунтовок, шпатлевок, олифы и битумных материалов, а также обезжиривания поверхностей. Уайт-спирит является универсальным разбавителем при работах по ремонту помещений.

## ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Представляет собой обезвоженный продукт перегонки нефти. Настоящий стандарт распространяется на растворитель, представляющий собой узкую высококипящую фракцию бензина прямой перегонки и применяемый в лакокрасочной, олифоварочной и других отраслях промышленности.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая растворяющая способность
- эффективное средство
- обладает минимальной токсичностью

## ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Все работы с уайт-спиритом должны проводиться в хорошо проветриваемом месте. Уайт-спирит вводится небольшими порциями при постоянном перемешивании до необходимой вязкости не более того количества, которое указано в инструкции по применению продукции.

## ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от минус 30°C до плюс 30°C. Предохранять от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания. Держать в недоступном для детей месте. Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки – 36 месяцев.

## ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Бесцветный
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup> , не более	0,79
температура начала перегонки, °С, не выше	160
10 проц. перегоняется при температуре, °С, не выше	170
90 проц. перегоняется при температуре, °С, не выше	195
до 200 °С перегоняется проц., не менее	98
остаток в колбе, проц., не более	2
тем-ра вспышки, определяемая в закрыт. тигле, °С, не ниже	33
летучесть по ксилолу	3,0-4,5
анилиновая точка, °С, не выше	65
массовая доля ароматических углеводородов, % не более	16
массовая доля общей серы проц., не более	0,025
испытание на медной пластинке	выдерживает
Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отсутствует
Содержание механических примесей и воды	отсутствует



ГОСТ 3134-78

### Расход

по требованию

### Меры безопасности

Не применять вблизи источников открытого огня. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза.

### Фасовка



### ООО «ХимТоргПроект»

Россия, 198216,  
Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.14, оф.202  
Тел.: +7 (812) 336-60-58 8-800-2000-336 Звонок по России - бесплатный  
www.bitumast.com