

## ПРИМЕНЕНИЕ

Приклеивание рулонных кровельных (рубероида, пергамина, толи) и гидроизоляционных материалов, полимерных изоляционных пленок к металлическим и бетонным основаниям.

## ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Клей для рубероида представляет собой полностью готовый к применению продукт на основе нефтяного битума, резиновой крошки, растворителя, пластификатора.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- готов к применению
- высокая клеящая способность
- совместим с битумными и битумно-полимерными материалами

## ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей тщательно перемешать по всему объему. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищенной от грязи, непрочных остатков старого покрытия. Наносится при помощи шпателя. При необходимости, клей можно разбавить уайт-спиритом, сольвентом, керосином (не использовать автомобильное топливо). При работе в условиях низких температур рекомендуется отогреть в течение суток при температуре не менее +15°C. Перед нанесением, поверхность рекомендуется обработать битумной грунтовкой.

## ХРАНЕНИЕ

В герметично закрытой таре, предохраняя от прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов при температуре от -30°C до +30°C. Гарантийный срок хранения в герметичной упаковке - 36 месяцев.

## ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время высыхания нанесенного слоя при 20°C, ч, не более	24
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	60-70
Температура размягчения (теплостойкость), °C, не ниже	70
Гибкость на брусе (радиус 5,0±0,2 мм), при температуре, °C	минус 5, трещин нет
Водонепроницаемость в течение 10 минут при давлении 0,03 МПа	выдерживает
Водопоглощение в течение 24 часов, %, не более	0,5
Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее	0,5
Прочность сцепления с металлом, МПа, не менее	0,3



ТУ 5775-020-52124071-2007

### Расход

от 1 кг/м<sup>2</sup> при рекомендуемой толщине слоя 0,5 мм

### Меры безопасности

Не применять вблизи источников открытого огня. Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений. Избегать попадания на кожу и в глаза.

### Фасовка



ООО «ХимТоргПроект»

Россия, 198216,  
Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.14, оф.202  
Тел.: +7 (812) 336-60-58 8-800-2000-336 Звонок по России - бесплатный  
www.bitumast.com

  
В доверии у профессионалов