

# Мастика битумная для приклеивания материалов на битумной основе

Линейка DIY

## ПРИМЕНЕНИЕ

Приклеивание рулонных кровельных бесплёночных и гидроизоляционных материалов, полимерных изоляционных пленок к металлическим и бетонным основаниям. А также обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, элементов фундамента.

## ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Мастика битумная представляет собой полностью готовый к применению продукт на основе нефтяного битума, модифицированного искусственным каучуком, органического растворителя, пластификатора.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- готова к применению
- обладает клеящими свойствами
- создание вибродемпфирующего слоя
- подходит для приклеивания и гидроизоляции
- обладает эластичностью

## ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Мастику тщательно перемешать по всему объему. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищенной от грязи, непрочных остатков старого покрытия. Наносится при помощи шпателя, малярной кисти или швабры в 2-3 слоя, в зависимости от типа поверхности. При необходимости, мастику можно разбавить уайт-спиритом, сольвентом, керосином (не использовать автомобильное топливо). При работе в условиях низких температур рекомендуется отогреть в течение суток при температуре не менее +15°C.

Перед нанесением, поверхность рекомендуется обработать битумной грунтовкой.

## ХРАНЕНИЕ

В герметично закрытой таре, предохраняя от прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов при температуре от -30°C до +30°C. Гарантийный срок хранения в герметичной упаковке - 36 месяцев.

## ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время высыхания нанесенного слоя при 20°C, ч, не более	24
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	60-70
Температура размягчения (теплостойкость), °C, не ниже	70
Гибкость на брусе (радиус 5,0±0,2 мм), при температуре, °C	минус 15, трещин нет
Водопоглощение в течение 24 часов, %, не более	0,5
Прочность сцепления с бетоном, мПа, не менее	0,5
Прочность сцепления с металлом, мПа, не менее	0,3



ТУ 5775-020-52124071-2007

### Расход

от 1 кг/м<sup>2</sup> при рекомендуемой толщине слоя 0,5 мм

### Меры безопасности

Не применять вблизи источников открытого огня. Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений. Избегать попадания на кожу и в глаза.

### Фасовка

1,8 кг



### ООО «ХимТоргПроект»

Россия, 198216,  
Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.14, оф.202  
Тел.: +7 (812) 336-60-58 8-800-2000-336 Звонок по России - бесплатный  
www.bitumast.com

**Bitumast**<sup>®</sup>  
В доверии у профессионалов