

Добавка в бетон КМД PRO

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Добавка в бетон КМД PRO Bitumast (Лахта) – сухая однокомпонентная строительная смесь серого цвета. Применяется для комплексного улучшения характеристик бетонов и растворов, увеличивает прочность, водонепроницаемость, морозостойкость, коррозионную стойкость. Применяется в различных типах бетонов на портландцементе. Внимание! Не рекомендуется использовать: для бетонов на других связующих; вместе с другими комплексными добавками аналогичного типа.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышает марочную прочность, водонепроницаемость, коррозионную стойкость и морозоустойчивость бетона;
- Не вступает в химические реакции с другими добавками;
- Уменьшает время распалубки бетона;
- Возможно использование с питьевой водой.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Ремонтные работы должны проводиться при температурах окружающего воздуха и конструкции не ниже +5 °C и не выше + 35 °C. Для приготовления раствора использовать чистую воду с температурой 15-25°C. Добавка может вноситься как в сухом виде (порошок), так и в предварительно растворенном (раствор добавки). Подробнее о применении – см. этикетку и инструкцию. Приведенные указания не освобождают от проведения испытаний и пробных работ применительно к конкретным материалам и условиям.

СОСТАВ

Комплекс минерально-химических модификаторов.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухих помещениях, в герметично закрытой таре, предохраняя от прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в герметичной упаковке - 18 месяцев.



ТУ 23.64.10-100-52124071-2025


Расход

Оптимальная дозировка 1-1,3% от массы цемента в бетонной смеси

Меры безопасности

При работе использовать средства индивидуальной защиты. Содержит цемент, при контакте может вызвать раздражающее действие на кожу и слизистые. Избегать попадания на кожу и в глаза. Держать в недоступном для детей месте.

Фасовка



ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход материала, % от массы цемента в бетонной смеси	1-1,3%
Снижение водоцементного соотношения при заданной подвижности, %	20...25%
Жизнеспособность растворной смеси	2 часа
Увеличение прочности бетона при сжатии в возрасте 28 суток	40%
Увеличение марки бетона по морозостойкости	до F800
Повышение марки бетона по водонепроницаемости	с W2 до W16
Повышение подвижности при постоянном количестве воды	с П1 до П4



ООО «ХимТоргПроект»

Россия, 198216,
Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, дом 14, офис 202
Тел.: +7 (812) 336-60-58 8-800-2000-336 Звонок по России - бесплатный
www.bitumast.com


В доверии у профессионалов