

ПРИМЕНЕНИЕ

Полимерно-битумная мастика Bitumast предназначена для антикоррозийной обработки наружных поверхностей автомобиля и другой механической техники. А также для защиты металлических поверхностей от коррозии металла.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Состоит из нефтяного битума <5%, ингибитора коррозии <5%, модифицирующих добавок 5-15%, алифатических углеводородов 15-30%, ароматических углеводородов 15-30%.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- черного цвета
- равномерное распыление
- содержит ингибитор коррозии
- создает защитный влагоотталкивающий слой
- обладает антикоррозионным свойством

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Встряхнуть баллон в течение 2-3-х минут и распылять консервант на предварительно очищенную от грязи обрабатываемую поверхность. При необходимости обработку повторить. Распылять при температуре баллона не ниже +15 °С. По окончании работы баллон перевернуть вверх дном и продуть распылительную головку до прекращения выхода продукта.

ХРАНЕНИЕ

В крытых сухих вентилируемых помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Гарантийный срок хранения в герметичной упаковке - 36 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Огнеопасно! Баллон под давлением! Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Предохранять от ударов, попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше +50 °С. Не вдыхать испарения! Применять средство по прямому назначению. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть водой с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов!

ФАСОВКА

Аэрозольный баллон:
520 мл/650 мл
800 мл /1000 мл



ТУ 2384-113-45518510-2009



ООО «ХимТоргПроект»

Россия, 198216,
Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.14, оф.202
Тел.: +7 (812) 336-60-58 8-800-2000-336 Звонок по России - бесплатный
www.bitumast.com

Bitumast®
В доверии у профессионалов